



Инструкция по применению RZ-588 Шпатлёвка доводочная

дата проверки 19 сентября 2018 г.


Подготовка поверхности

| | | |
|---------------------|---|---|
| Очистка поверхности |  | <ul style="list-style-type: none"> • Очистить поверхность подходящим обезжиривателем. • Заводские / ремонтные покрытия отшлифовать по «сухому» абразивом P100-120. • Металлическую поверхность и стеклопластики шлифовать абразивами P80-180. • Повторно очистить поверхность обезжиривателем и тщательно высушить. |
|---------------------|---|---|



Нанесение

| | | |
|----------------------|---|---|
| Пропорции смешивания | | Готова к нанесению |
| Способ нанесения |  | Нанести шпателем несколько слоёв шпатлёвки с интервалом 10 минут. |


Сушка

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| Время сушки |  | При 25°C < 15 минут |
|-------------|---|---------------------|

Дальнейшая обработка

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Шлифование |  | По «сухому»: абразивами P400-P600 |
| Нанесение последующих материалов |  | Перекрывать наполнителем / грунтом-наполнителем и далее финишным покрытием. |

Указания

| | | |
|--|---|--|
| |  | <ul style="list-style-type: none"> • При необходимости шпатлёвка может быть отшлифована по «мокрому» абразивами P800-P1000, но такой способ обработки не является рекомендованным. • Рекомендуется использовать для устранения только небольших царапин или сколов. Для заполнения более глубоких повреждений используйте полиэфирную шпатлевку. |
|--|---|--|

Технические характеристики

| | | |
|-------------------------|--|---------|
| Цвет | | красный |
| Плотность, кг/л | | |
| Температура вспышки, °C | | > 23 |

Информация, представленная в настоящем документе, была тщательно отобрана и организована нами. Она основана на нашем доскональном знании предмета на день публикации. Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Мы не несем ответственности за ее правильность, точность и полноту. Проверка информации на соответствие дате и пригодность для конкретной цели является обязанностью пользователя.

Пользователь обязан соблюдать требования, изложенные в техническом паспорте, и предупреждения на этикетке продукта.



Инструкция по применению RZ-588 Шпатлёвка доводочная

дата проверки 19 сентября 2018 г.

Интеллектуальная собственность, упомянутая в настоящем информационном обзоре, включая патенты, торговые марки, и авторские права, охраняется законом. Все права защищены.

Мы сохраняем за собой право по своему усмотрению менять и/или аннулировать, целиком или частично, данную информацию в любое время и без уведомления пользователей. Мы не берем на себя ответственность за обновление данной информации. Все правила, перечисленные в настоящем пункте, остаются действительными для всех изменений и поправок, которые могут быть внесены в будущем.
